



## MANIFATTURA TESSILE FRIULANA SAS DI GABINO NERINO & C.

Via Peraria, 5  
I – 33050 Percoto (UD)  
Tel: +39 0432 676530  
Fax: +39 0432 6766672  
www.mtfriulana.it

mtf@mtfriulana.it

### GAFRABO GP/L

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тканые материалы GAFRABO применяются при производстве труб и емкостей из стеклопластика по технологии филаментной намотки. Сетка GAFRABO используется для выдавливания пузырьков воздуха, возникающих при производстве стеклопластиковой трубы. Применение сетки GAFRABO позволяет получить высококачественное изделие с компактной и гладкой поверхностью.

Ткацкий метод		Основовязальный
Состав		100% полиэстер
Стойкость к кислотам		ХОРОШАЯ
Стойкость к основаниям		СРЕДНЯЯ
Стойкость к растворителям		СРЕДНЯЯ
Стойкость к воздействию ультрафиолета		СРЕДНЯЯ
Стойкость к воздействию микроорганизмов		ХОРОШАЯ
Число нитей (продольно)	<b>Шт/см</b>	6,4
Число швов	<b>Шт/см</b>	8,8
Сила сцепления M.D.	<b>Н/5 см</b>	н/п
Сила сцепления C.D.	<b>Н/5 см</b>	н/п
Удлинение M.D.	<b>%</b>	н/п
Удлинение C.D.	<b>%</b>	н/п
Точка плавления	<b>°C</b>	255
Вес	<b>г/м<sup>2</sup></b>	17,5

Приведенные технические данные могут изменяться в силу технических и производственных изменений без предварительного уведомления.

TEC 16 июля 2015

Текстильные  
Технологические  
Решения



Inscr. Reg. Imp. UD #00269680302  
C.F. e P.IVA 00269680302  
REA # 0127632 Cod. Mec. UD007378  
Cap. Soc. € 46.800,00 i.v.