

SIRESTER® FSN 0850/AMT/E

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ ПРОДУКТА**
RP/0850AMTE/120502

Описание

Ненасыщенная ортофталевая полиэфирная смола, раствор в стироле. Средняя реакционная способность и вязкость. Тиксотропная и предускоренная.

Применение

SIRESTER FSN 0850/AMT/E подходит для широкого спектра применений, в особенности для морской индустрии благодаря одобрению Московского Реестра Ллойда (Lloyd's Register). Быстрое время извлечения из формы.

Товарная спецификация

Параметр	Значение	Ед. изм.	Метод измерения
Кислотное число	≤ 30	мг КОН/г	SIR 10231

Типичные свойства

Параметр	Значение	Ед. изм.	Метод измерения
Внешний вид	Мутная жидкость синего цвета		SIR 10010
Содержание стирола	40	%	SIR 10352
Индекс тиксотропности 2 об/мин	> 3,0		SIR 10215
20 об/мин	> 2000	мПа*с	
	< 700	мПа*с	
Время желатинизации при 25°C ⁽¹⁾	27	минуты	SIR 10267
Стабильность при 65°C	6	дни	SIR 10242

(1) Рецептура: 100 г смолы + 1.5 мл метил-этил-кетонового пероксида (МЕКР) 50%.

Форма поставки

Продукт поставляется в 225 кг футерованных бочках, 1000 кг IBC контейнерах и наливом.

Хранение

Продукт стабилен в течение 3 месяцев при условии хранения в футерованных стальных бочках или в цистернах из нержавеющей стали при 20°C, в защищённом от света месте, вдали от солей железа и меди, а также органических и неорганических пероксидов.

Перед использованием рекомендуется перемешать.

Безопасность

Продукт вреден и пожароопасен.

SIRESTER ®: является зарегистрированным торговым знаком SIR INDUSTRIALE.

N.B.: Насколько нам известно, информация, изложенная в настоящем документе максимально точна и соответствует действительности. Однако, все рекомендации и предложения предоставляются без каких-либо гарантий, ввиду того, что множество параметров, при которых продукт фактически может применяться, находятся вне нашего контроля. Кроме того, информацию в данном буклете не следует интерпретировать, как рекомендацию применять продукт в нарушение любых патентов связанных с материалом и их использованием.



**SIRESTER® FSN
0850/AMT/E**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ ПРОДУКТА**
RP/0850AMTE/120502

Для дополнительной информации см. лист данных безопасности.

SIRESTER ®: является зарегистрированным торговым знаком SIR INDUSTRIALE.

N.B.: Насколько нам известно, информация, изложенная в настоящем документе максимально точна и соответствует действительности. Однако, все рекомендации и предложения предоставляются без каких-либо гарантий, в виду того, что множество параметров, при которых продукт фактически может применяться, находится вне нашего контроля. Кроме того, информацию в данном буклете не следует интерпретировать, как рекомендацию применять продукт в нарушение любых патентов связанных с материалом и их использованием.