Комбомат ECW450C/800W

[Описание продукции】
Комбомат ECW450C/800W является комбинированным продуктом, изготовленным путем сшивания при помощи полиэфирной нити одного слоя мата из рубленого стекловолокна (E-стекло) с одним слоем тканого ровинга, изготовляемого на ткацких машинах из прямого ровинга (E-стекло).
Предназначен для ручного нанесения.Совместим с системами ненасыщенных полиэфирных (UP) и винилэфирных (VE) смол, используется при производстве панелей, корпусов судов и прочих компонентов из стеклопластика.

【Характеристики】
Постоянная толщина и оптимальная жесткость.
Повышенная дисперсность прядей и отличное сцепление с двух сторон.
Эффективная пропитка, выпуск воздуха и пониженное потребление смол.
Повышение эффективности производственного процесса за счет возможности нанесения двух слоев армирующего материала в рамках одной технологической операции.
Быстрое смачивание, готовность к обработке, высокая прочность на истирание и коррозионная стойкость. Отличные параметры формования, пригодность для использования при изготовлении сложных форм. Отличные механические свойства

【Технические характеристики】– слой мата из рубленого волокна

Спецификация	Ширина (мм)	Время высыхания (с)	Растворимость в стироле (с)	Влажность (%)	Применение
Слой мата из рубленого волокна	150-3000	≤180	≤40	≤0,40	Ручное нанесение

【Технические характеристики】– слой тканого ровинга

Удельный вес (г/м²)	Основа		Уток		Влажность (%)	Потери при прокаливании (%)	Прочность основы на растяжение (Н)	Прочность утока на растяжение (Н)
	текс	Плотность (ровинг/10 см)	текс	Плотность (ровинг/10 см)				
800±8%	1200±5%	25±10%	1200±5%	25±10%	≤0,2	0,4~0,8	≥4000	≥3850
Согласно стандарту GB/T 18370-2001								

【Упаковка】
Стекломат упаковывается в полиэтиленовые пакеты и картонные коробки и укладывается на палеты или отдельно в картонные коробки. Палеты следует располагать не более чем в два ряда, картонные коробки – не более чем в 5 рядов.

Ширина рулона (мм)	Вес рулона (кг)	Число рулонов/палет	Размеры палеты (мм)	Вес на палету (кг)
1270	44	6/9/12	1280*960	264/396/528

【Условия хранения】
Хранить в сухом, прохладном помещении, защищенном от проникновения влаги, при температуре 5-35°C и влажности 35-65%. Продукцию следует использовать при комнатной температуре в течение 12 месяцев после поставки; не следует нарушать целостность упаковочного материала в период неиспользования во избежание проникновения влаги.

地址:中国山东泰安市经济开发区
Адрес: Зона экономического развития, окр. Тайань, пров. Шаньдун, КНР
电话/**Тел.: +86 538 6622011** 传真/**Факс: +86 538 6627917**
邮箱/**E-mail: ctgf@ctgf.com** 网址**Веб-сайт: www.ctqf.com**